

ADLER Aqua-Isoprimer PRO Spray

4153050000

Základ na vodnej báze na drevo v interiéri s veľmi dobrou izolačnou schopnosťou, pre remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Popis

Biely základ na báze vody a špeciálnej akrylátovej disperzie. Výrobok sa vyznačuje veľmi dobrým izolačným účinkom voči extraktívnym látkam dreva, vysokou elasticitou a plnivosťou.


Produkt je bez zápachu a šetrný k životnému prostrediu s dobrým stavom na zvislých plochách a optimálnym rozlivom.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+



Oblasti použitia



- Drevo v interiéri.
- Používajte v kombinácii s vhodným vrchným náterovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti odporúča sa minimálne + 10°C.
- Optimálna teplota pri spracovaní je v rozmedzí 15– 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 80 %.
- Príliš malá hrúbka lakového filmu, silný medzibrus a/alebo zvýšený pomer riedenia produktu znižujú izolačné vlastnosti!
- Podľa druhu dreveniny a miesta jej rastu môže množstvo vodorozpustných farbivých aktívnych látok kolísať. Preto odporúčame, vykonať skúšobné lakovanie na zistenie izolačného účinku na originálnom podklade.
- Úplný izolačný účinok je po preschnutí cez noc.

Technika nanášania0-5% H₂O10% H₂O

Spôsob nanášania	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat, etc.)	Nádobková pištoľ
Tryska (ø mm)	0,28 alebo 0,33	0,28 alebo 0,33	1,8 – 2,0
Tryska (ø inch)	0,009 alebo 0,011	0,009 alebo 0,011	-
Uhol striekania (stupňov)	20 – 40	20 – 40	-
Striekací tlak (bar)	80 – 100	80 – 100	3 – 4
Rozprašovací tlak (bar)	-	0,5 – 1,5	-
Vzdialenosť striekania (cm)	cca 25		
riedenie	voda		
Prídavok riedenia (%)	0 – 5	0 – 5	10
Hrúbka mokrého filmu (µm)	150 – 200		
Výťažnosť na nános (g/m ²) ¹⁾	300 – 400		
¹⁾ Výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní			

Tvar výrobku, povaha podkladu a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(izbová teplota 20 °C)



4h

prelakovateľný	po cca 4 h
----------------	------------

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia predĺžiť.

Čistenie náradia

Vodou, ihneď po použití.

Pre odstránenie zvyškov zaschnutého laku odporúčame ADLER Aqua-Cleaner 80080 (1:1 riedený vodou v pomere) alebo ADLER Abbeizer Express 8313000300.

PODKLAD**Druh podkladu**

Drevo a drevené materiály, ako aj nosné povrchové úpravy dreva.

Vlastnosť podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Prosím, dodržujte ÖNORM B2230 časť 1.

Pozrite aj VOB, časť C, DIN 18363, odsek 3; maliarske a lakovačské práce.

Prosím dodržujte BFS-technický list č. 18.

Nie nosné nátery dôkladne odstrániť.

Vlhkosť dreva	Listnaté dreviný: 12 % +/- 2 % Ihličnaté dreviný : 15% +/- 2%
Príprava podkladu	Drevo a drevené materiály v interiéri Ostré hrany zaobliť, vystúpené extraktívne látky, ako napr. živicu a živičníky odstrániť. Brúsenie zrnitosťou 120 – 150. Staré nátery Prebrúsiť zrnitosťou 120 a očistiť. Nie nosné staré nátery odstrániť.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základovanie	1x ADLER Aqua-Isoprimer PRO Spray 4153050000 Medzischnutie cca 4 hodiny. Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.
---------------------	---

Medzibrúsenie



Základované plochy prebrúsiť zrnitosťou 240.
Brúsny prach odstrániť.

Vrchné lakovanie

1x ADLER Aqua-Nova PRO Spray M 4154009016
alebo
1x ADLER Aqua-Nova PRO Spray SG 4155009016
Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

POKYNY PRE OBJEDNANIE


Veľkosť balenia	4 l; 22 l
Farebné odtiene	Weiß (biely) 4153050000

Súvisiace produkty

ADLER Aqua-Cleaner 80080
ADLER Abbeizer Express 8313000300
ADLER Aqua-Nova PRO Spray M 4154009016
ADLER Aqua-Nova PRO Spray SG 4155009016

ĎALŠIE POKYNY

Životnosť/skladovanie



Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnkom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Obsah VOC	EÚ-medzná hodnota pre ADLER Aqua-Isoprimer PRO Spray (Kat. A/d): 130 g/l (2010). ADLER Aqua-Isoprimer PRO Spray obsahuje max. 90 g/l VOC.
-----------	---

Technicko-bezpečnostné údaje



Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na webovej stránke **www.adler.sk**.

Produkt je určený len na priemyselné a remeselné použitie.

Zabrániť vdýchnutiu rozprášenému aerosólu pri striekaní. Nutné správne použiť ochrannú masku (Kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143).
